



ISO 9001:2000 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501008925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00259

KLONDIKE CORTEN MID

Dane Techniczne

NAZWA:	KLONDIKE CORTEN MID
RODZAJ:	produkt do użytku zewnętrznego i do wewnątrz o charakterystycznym efekcie Cortenu, który dokładnie odwzorowuje efekt rdzy
ZASTOSOWANIE:	farba na bazie wody do zastosowania wewnętrznego i zewnętrznego
CHARAKTERYSTYKA:	waga: 1.200 ± 30gr/LT przy 25°C lepkość: 22000cps wydajność: 2 - 3 m ² /LT jednowarstwowa aplikacja na gładkiej powierzchni (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji) 1,5 - 2 m ² /LT dwuwarstwowa aplikacja na gładkiej powierzchni (może się różnić w zależności od chropowatości, chłonności powierzchni i metody aplikacji)
SCHNIĘCIE:	efekt estetyczny: utleniona stal kolorystyka: kolory wg katalogu opakowania: LT.1 - LT. 2,5 - LT. 5 powierzchniowe: 1 godziny przy 20°C druga warstwa: 3 - 4 godzin przy 20°C końcowe: 24 godziny przy 20°C
CECHY CHARAKTERYSTYCZNE I WYTRZYMAŁOŚĆ:	Po utwardzeniu na powierzchni Klondike Corten Mid tworzy się warstwa bardzo odporna na wchłanianie i doskonale zmywalna. Po wyschnięciu Klondike Corten Mid wytrzymuje temperatury w przedziale od -40°C do +50°C.
PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA:	Powierzchnia do malowania podkładem PRIMER 1200 musi być czysta, sucha, wolna od pyłów, tłuszczu i zanieczyszczeń. Dodatkowo powinna być zagruntowana i przygotowana jak pod malowanie zwykłą farbą nawierzchniową -dekoracyjną. Ta czynność pozwoli zwiększyć wydajność podkładu PRIMER 1200.

strona 1 z 2



ISO 9001:2008 ED ISO 14001:2004
CERTIFICATO Nr. 501005957 Rev. 01
CERTIFICATO Nr. 501005925

VALPAINT S.p.A.
Via dell'Industria, 80 - 60020 POLVERIGI (AN) ITALY
Tel. +39 071 906383 (r.a.) - Fax +39 071 906384
C.F./P.IVA/ R.I. di AN 01108220425
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.

www.valpaint.com.pl E-mail: info@valpaint.com.pl

SC 00259

**PRZYGOTOWANIE
PRODUKTU:
APLIKACJA:**

rozcieńczanie: gotowy do użytku
sposób: pędzel+paca
liczba warstw: 1-2

ETAPY APLIKACJI:

1) efekt jednolity, jedno warstwowy:

Nakładamy jedną warstwę Klondike Corten Mid ruchami krzyżowymi we wszystkich kierunkach tak aby pokryć równomiernie całą powierzchnię, grubość warstwy około 1mm.

2) efekt zacieków, dwu warstwowy:

Nakładamy pierwszą warstwę Klondike Corten Mid przy pomocy pędzla PV09 ruchami pionowymi góra-dół nie pokrywając dokładnie całej powierzchni i projektując wzór zacieków, pozostawiając wzór w postaci postrzępionych pasów.

Po upływie 15-20 minut przy temperaturze 20°C, nakładamy drugą warstwę przy pomocy pacy stalowej PV43 rozprowadzając materiał pionowo z góry na dół i vice-versa pozostawiając grubość warstwy około 1mm. Na koniec należy lekko wygładzić powierzchnie ruchami pionowymi uważając aby nie zdejmować wcześniej położonego materiału.

Ważne aby nakładać produkt mokre-na-mokre niedopuszczając do nadmiernego wysychania materiału zwłaszcza na łączeniach.

Temperatura aplikacji: produkt należy aplikować w temp. między +10°C a +25°C, nie aplikować w bezpośrednim słońcu i przy silnym wietrze, powinno się unikać aplikacji w dni o dużej wilgotności powietrza i na bardzo zimne powierzchnie.

Przechowywanie: W szczelnie zamkniętym opakowaniu w temperaturze od +5°C a +30°C.

Trwałość: około 1 roku w szczelnie zamkniętym wcześniej nie otwieranym opakowaniu.

UWAGA: Produkt należy dokładnie wymieszać przed użyciem. Narzędzia należy umyć wodą i mydłem zaraz po użyciu.

**Dane Techniczne n° SC00259 wydane przez Dział Kontroli Jakości:
Edycja n° 1 Marzec 2016**

strona 2 z 2